


GRASA ALTA TEMPERATURA EP2

ALTA TEMPERATURA EP 2 con base de complejo de litio se caracteriza por su excepcional estabilidad mecánica, alta capacidad de carga, excelente resistencia al agua, corrosión y oxidación. Su amplio rango de temperatura la convierte en una grasa de alto rendimiento, grado premium. GRASA EP 2 de alta temperatura provee una protección superior de extrema presión generalmente no encontrada en otro tipo de grasas. Grasa EP 2 de alta temperatura no contiene metales pesados u otros aditivos ambientalmente dañinos como: sulfuros, fósforo, cloro, zinc, plomo, bario, fenólicos o antimonio.

GRASA



USO PROFESIONAL

- térmicamente estable
- excelentes propiedades adhesivas
- sobrepasa la prueba Timken de 60 lbs.
- sobrepasa la prueba de EP de soldadura por carga 500 kg

USOS:

- equipo industrial
- equipo automotriz
- condiciones de trabajo en húmedo y en seco

APLICACIONES

- cadenas de hornos
- rodamientos antifricción
- rodamientos de motores eléctricos
- equipos de construcción y agrícola en rodamientos de alta y baja velocidad

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- no se desplaza bajo presión
- se mantiene en sitio sin ablandarse o gotear
- mantiene su consistencia aun en temperaturas elevadas

GRASA ALTA TEMPERATURA EP2

PROPIEDADES

GRADO NLGI 2

COLOR verde

ESPESANTE sulfonato de calcio

ACEITE BASE
 VISCOSIDAD SUS @37.8°C 1100
 VISCOSIDAD SUS @98.9°C 85
 PUNTO DE GOTEO°C +14.4
 V.I. 95

PUNTO DE GOTEO + 300 °C

PENETRACIÓN EN TRABAJO 60 CARRERAS @ 25°C 265 - 295 ASTM D217
 10.000 CARRERAS @ 25°C -1
 100.000 CARRERAS @ 25°C +2

PRUEBA CARGA TIMKEN / lb 65 ASTM D2509

PRUEBA DE OXIDACIÓN EXCEDE

OXIDACIÓN ESTABILIDAD ASTM D942
 PRESIÓN PSI GOTEO/100hs 0
 PRESIÓN PSI GOTEO/500hs 2
 PRESIÓN PSI GOTEO/1000hs 9

% PÉRDIDA POR LAVADO CON AGUA @79°C 1,75

RoHS compatible

TEMPERATURA -29°C a 204°C

PRUEBA EP 4 BOLAS LWI, KGF según ASTM D2596 = 65
 PUNTO SOLDADURA, KG =500

PRESENTACIÓN tarro 5 lbs.

PRUEBA DE DESGASTE 4 BOLAS mm según ASTM D2266
 MARCA 40 kg =39%
 1200 rpm 75°C, 1H

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

