

# EMPAQUE DE GRAFITO FLEXIBLE EXPANDIDO PURO CON UN ALAMBRE INCONEL®

**PALMETTO 5000 W** es el estándar para las válvulas de vapor más comunes en la industria. Superior a las ofertas de trenzado sobre núcleo, ofrece un sello positivo y sin fugas que durará muchos años. Para presiones de vapor extremas, use 5010. No lo use en ejes de bombas ni en aplicaciones dinámicas

## APLICACIONES

- válvulas de vapor
- válvulas petroquímicas
- válvulas químicas
- juntas de expansión
- juntas de ranura de alta temperatura
- empaquetadura de soplador de hollín

## SECCIÓN

|       |       |       |      |
|-------|-------|-------|------|
| 1/8"  | 5/16" | 1/2"  | 3/4" |
| 3/16" | 3/8"  | 9/16" | 7/8" |
| 1/4"  | 7/16" | 5/8"  | 1"   |

## PROPIEDADES

|                   |  |
|-------------------|--|
| COLOR             | NEGRO  |
| RANGO pH          | 1 - 14 (todos los fluidos, excepto los oxidantes fuertes en el rango de pH 1 - 2, como oleum, flúor, ácido nítrico fumante y agua regia) |
| CONSTRUCCIÓN      | trenza Interwoven™   |
| LÍMITE DE PRESIÓN | 3500 psi (240 bar)   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| LÍMITE TEMPERATURA | 1200 ° F (650 ° C) vapor<br>650 ° F (343 ° C) atmósfera oxidante<br>6000 ° F (3300 ° C) atmósfera no oxidante            |
| MATERIAL           | Producido a partir de grafito flexible expandido puro con un alambre Inconel® alrededor de cada hilo de grafito flexible |
| PRESENTACIÓN       | 5 libra<br>10 libras   |



USO PROFESIONAL

## APROBACIONES



Palmetto, Inc.  
ISO 9001:2000 File # A12644

## Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

**UIO:** Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.  
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

**GYE:** Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.  
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec  
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

