

EMPAQUE DE GRAFITO IMPREGNADO CON SYNTEX 1007 AF

PALMETTO 1007 AF es fabricado con fibras SYN-TEX y escamas de grafito, mediante el sistema intertrenzado. Cada hebra es densamente impregnada con grafito y lubricante viscoso previo al tejido. La extraordinaria disipación de temperatura de **PALMETTO 1007 AF** se debe a las escamas de grafito que conducen la temperatura a través del cuerpo del empaque.

Este método de fabricación es superior comparado con las impregnaciones externas comúnmente usadas. Nuestro lubricante especial está diseñado para escurrir del empaque según incremente la temperatura por fricción.

Su capacidad de sellado permite baja presión del gland ampliando la vida del eje y del empaque. Trabaja en ambientes adversos: ejes desgastados, desaliñados o con juego. La reducción de arrastre del eje, significa un ahorro importante de energía del motor de la bomba.



USO PROFESIONAL

APLICACIONES

- bombas centrífugas
- válvulas, reactores
- ácidos y cáusticos medios
- lodos, vapor, agua, aire
- aceites, salmuera, barro
- ablandadores, mezcladores
- demostrado en bombas de émbolo de movimiento alternativo en el tratamiento de aguas residuales

SECCIÓN

1/8"	5/16"	1/2"	11/16"	7/8"
3/16"	3/8"	9/16"	3/4"	15/16"
1/4"	7/16"	5/8"	13/16"	1"

APROBACIONES



Palmetto, Inc.
ISO 9001:2000 File # A12644

PROPIEDADES

COLOR	NEGRO	LÍMITE TEMPERATURA	-23°C a 232°C	VELOCIDAD DEL EJE	2400 fpm (12m/s)
FACTOR PV	425,000	LÍMITE DE PRESIÓN	1500 psi (103 bar)	PRESENTACIÓN	1 libra
RANGO pH	3 - 11	CONSTRUCCIÓN	sistema intertrenzado		5 libras
		MATERIAL	grafito impregnado syn-tex		

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

