


# IGV NEGRA- NEGRA



## APLICACIONES:

- Confección de empaques para motores de combustión interna
- aceites de motor y de transmisión
- aceites refrigerantes
- fluidos hidráulicos
- anti-congelantes
- vapor alcalino
- agua - aire - alcohol
- derivados de petróleo
- combustibles



CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN  
NO EXISTE ESTÁNDARES PARA PLANCHAS  
CON REFUERZO DE ALAMBRE

REFUERZO CON MALLA METÁLICA TUPIDA

APLICADO A MATERIALES DE 1.5 mm DE ESPESOR

## PROPIEDADES

**COLOR** negro / negro

**EXIGENCIAS MECÁNICAS** altas

**PRESIÓN DE TRABAJO** 2844 PSI

**TEMPERATURA DE OPERACIÓN** 600 °C

**DENSIDAD** 1.9 - 2.2 gm/cm<sup>3</sup>

**COMPRESIBILIDAD** 6 - 14%

**PERDIDA DE IGNICIÓN** < 26%

**FUERZA TENSIL** >26.0 Mpa.

**RECUERACIÓN** > 40%

**PRESIÓN OPERACIÓN Kg/cm<sup>2</sup>** 200

**INCREMENTO (Estadística de fluidos)** < 10%

**REDUCCIÓN DE ESFUERZO** >23.0 Mpa.

EN ACEITE ASTM No.3

**INCREMENTO DE ESPESOR** < 25%

**INCREMENTO DE MASA** < 20%

**DIMENSIONES** 1/32" x 1.5 x 1.5 mts

1/16" x 1.5 x 1.5 mts

EN COMBUSTIBLE B

**INCREMENTO DE ESPESOR** < 20%

**INCREMENTO DE MASA** < 20%

1/8" x 1.5 x 1.5 mts

## Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

**UIO:** Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.  
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

**GYE:** Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.  
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec  
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

