



ACID BLANCA - BLANCA



APLICACIONES:

- ácidos agresivos
- orgánicos e inorgánicos
- soluciones alcalinas
- alcoholes - ésteres - cetonas



CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN

IS 2712/1198 GRADO A/1

APLICADO A MATERIALES DE 1.5 mm DE ESPESOR

PROPIEDADES

EN IRM 903	COLOR	blanco / blanco	EXIGENCIAS MECÁNICAS	medias	PRESIÓN DE TRABAJO	2275 PSI
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	220 °C	DENSIDAD	1.7 - 2.2 gm/cm³	COMPRESIBILIDAD	6 - 14%
	PERDIDA DE IGNICIÓN	< 28%	FUERZA TENSIL	>24 Mpa.	RECUERACIÓN	> 40%
	PRESIÓN MÁXIMA OPERACIÓN Kg/cm²	160	REDUCCIÓN DE ESFUERZO	>23.0 Mpa.	DIMENSIONES	1/32" x 1.5 x 1.5 mts
	INCREMENTO DE ESPESOR	< 8%	DECRECIMIENTO FUERZA TENSIL	> 16.5 %		1/16" x 1.5 x 1.5 mts
	INCREMENTO DE ESPESOR	< 20%	DECRECIMIENTO FUERZA TENSIL	> 5.5 Mpa.		1/8" x 1.5 x 1.5 mts

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

