


ITC UNIVERSAL AZUL - AZUL



APLICACIONES:

En presencia de:

- agua caliente
- agua fría
- vapor - alcohol
- aire - esteres - ketones

*Resistencia química a la mayoría de fluido



CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN

DIN: 3754 IT-O

DIN: 3754 IT-S

DIN: 3754 IT-400

APLICADO A MATERIALES DE 1.5 mm DE ESPESOR

página 1/1

PROPIEDADES

EN ACEITE ASTM No.3	COLOR	azul / azul	EXIGENCIAS MECÁNICAS	altas	PRESIÓN DE TRABAJO	2275 PSI
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	550°C	DENSIDAD	1.7 - 2.2 gm/cm ³	COMPRESIBILIDAD	6 - 14%
	PERDIDA DE IGNICIÓN	< 28%	FUERZA TENSIL	>26.0 Mpa.	RECUERACIÓN	> 40%
	PRESIÓN OPERACIÓN Kg/cm ²	160	INCREMENTO DE MASA (absorción de fluidos)	< 10%	REDUCCIÓN DE ESFUERZO	>23.0 Mpa.
	INCREMENTO DE ESPESOR	< 20%	INCREMENTO DE MASA	< 15%	DIMENSIONES	1/32" x 1.5 x 1.5 mts
	INCREMENTO DE ESPESOR	< 15%	INCREMENTO DE MASA	< 15%		1/16" x 1.5 x 1.5 mts
EN COMBUSTIBLE B	INCREMENTO DE ESPESOR	< 15%	INCREMENTO DE MASA	< 15%		1/8" x 1.5 x 1.5 mts

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

