



# PAPEL VICTORIA ESTILO FIBRE FLEX



FIBREFLEX GRADO "A" es un empaque de fibra vegetal grado premium, eficazmente saturada con goma de glicerina por medio de un agente (formaldehído) para crear un empaque fuerte, flexible a toda prueba Conservando todas sus propiedades durante su uso y almacenamiento.

## APLICACIONES:

- gases
- sellado de aire
- ácidos blandos
- fluidos alcalinos
- agua fría y agua caliente



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- fibra ..... 45% a 55%
- humedad ..... 6% a 10%
- químicos sólidos ..... 35% a 45%

## CERTIFICACIONES:

- HH-P-96G, TIPO I solamente (ESPECIFICACIÓN FEDERAL)
- MIL-G-12803A..... Ident. No. P3313B
- MIL-G-12803B & MIL-G12803C..... Ident. No. F326128M6
- ASTM D 1170 y SAE J90..... Ident. No. P3313B
- ASTM F 104 y SAE J90 ..... Ident. No. F326128-E21-M6
- LISTADO DE LABORATORIO UNDERWRITERS..... No. MH 4649 (763N)

## ACONDICIONAMIENTO:

- Todas las muestras han sido acondicionadas antes de ser probadas como especificación en una aplicación - usualmente 50% RH - 21.2 a 29.5°C en un periodo de 22 a 24 horas.

## ESTÁNDARES:

- Según la Sociedad Americana de pruebas de Especificación de materiales ASTM F104 preparada conjuntamente con la Sociedad de Ingenieros de Automotores y similar en requerimientos de MIL-G-12803C

# PAPEL VICTORIA ESTILO FIBRE FLEX

## FLEXIBILIDAD

- FIBREFLEX GRADO "A" es capaz de soportar flexión alrededor de una barra con un diámetro dos veces el grosor del material que ha sido probado, sin romperse, resquebrarse o excesivo estropeo en la superficie.

## TOLERANCIA DE GROSOR

GROSOR	MÁS O MENOS
▪ .006", .010" y .015 .....	.0035"
▪ .021", .031", .046" y .062 .....	.005"
▪ .096" (3/32") .....	.008"
▪ .125" (1/8) y más .....	.016"

## PROPIEDADES FÍSICA

- Combustible B - Aumento de peso ..... 5% máximo (no aplica a MIL-G-12803C)
- Aceite #3 - Aumento de peso ..... 5% máximo
- DESPUÉS Combustible B - aumento de peso ..... 15% máximo (no aplica a MIL-G-12803C)
- IMPRESIÓN Aceite #3 - Aumento de peso ..... 15% máximo
- Agua - Aumento de peso ..... 100% máximo

## PROPIEDADES

**COLOR** café

**FUERZA TENSIL** 2000 PSI

**DIMENSIONES** 1/64" x 91 x 100 cm

**ORIGINAL PRUEBA DE CARGA** 1000 PSI

**TEMPERATURA MÁXIMA** 121.11°C

1/32" x 91 x 100 cm

**COMPRESIBILIDAD** 25% al 40%

1/16" x 91 x 100 cm

3/32" x 91 x 100 cm

1/8" x 91 x 100 cm

## Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

**UIO:** Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.  
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

**GYE:** Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.  
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec  
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

