

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BELZONA 4301

FN10208



INFORMACIÓN GENERAL

Descripción del producto:

Sistema en pasta de dos componentes de alto rendimiento, con resistencia sobresaliente a gran cantidad de sustancias químicas, especialmente a ácidos y álcalis inorgánicos concentrados. El material es ideal para reconstruir superficies desgastadas por ataque químico y para reparar y reconstruir revestimientos resistentes a sustancias químicas. El producto también se usa para dar perfil y mejorar superficies ásperas antes de aplicar un recubrimiento Belzona adecuado.

Áreas de aplicación:

Cuando se mezcla y se aplica tal como se detalla en las Instrucciones de uso de Belzona, el sistema es ideal para aplicación en los siguientes casos:

- Relleno de picaduras
- Soldadura de placas
- Caras de bridas dañadas o desgastadas
- Insertos de boquillas
- Paredes para retención de ácido
- Canales para sustancias químicas
- Drenajes para sustancias químicas
- Áreas de contención y transferencia de sustancias químicas
- Pedestales y bases de bombas

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Métodos de aplicación

Aplicador plástico
Espátula
Brocha de cerda corta

Temperatura de aplicación

Lo ideal es que la aplicación se realice en el siguiente rango de temperatura ambiente: 10 °C a 40 °C

Volumen

El volumen del material mezclado es de 667 cm³ por envase de 1 kg.

Tiempo de fraguado

Deje que solidifique durante los tiempos que se muestran en las Instrucciones de uso de Belzona antes de someterlo a las condiciones indicadas:

Nota: Por debajo de los 10 °C, los tiempos de solidificación se prolongarán notoriamente y la resistencia química resultante de **Belzona 4301** se reducirá.

Para obtener resultados óptimos, se debe forzar el fraguado de Belzona 4301 a 80 °C durante 4 horas. Esto asegurará la mejor resistencia química.

Componente base

Aspecto: Pasta
Color: Rojo
Resistencia del gel (paleta HF): 230 g/cm
Densidad: 1,50 g/cm³

Componente solidificador

Aspecto: Pasta
Color: Negro
Resistencia del gel (paleta QH): 170 g/cm
Densidad: 1,50 g/cm³

Propiedades una vez mezclado

Proporción de mezcla en peso (base : solidificador): 2 : 1
Proporción de mezcla en volumen (base : solidificador): 2 : 1
Color: Rojo
Densidad de la mezcla: 1,50 g/cm³
Forma mezclada: Pasta
Resistencia a la contracción: ninguna a 12,7 mm
VOC (ASTM D2369 / EPA ref. 24): 0,12 % (1,85 g/L)
Resistencia al ácido sulfúrico al 98 %: la pérdida de peso del cupón fraguado después de 7 días de inmersión a 20 °C es <0,2 %.

La información de aplicación anterior se brinda únicamente como guía introductoria. Para obtener los detalles completos de aplicación que incluyan el procedimiento y la técnica de aplicación recomendados, consulte las Instrucciones de uso de Belzona que se adjuntan en cada envase del producto.

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BELZONA 4301

FN10208



ABRASIÓN

Taber

La resistencia a la abrasión Taber, determinada de acuerdo con la norma ASTM D4060 con 1 kg de carga, será, generalmente:

Seco (ruedas CS17):

44 mm³ de pérdida cada 1000 ciclos Fraguado y prueba a 20 °C

Húmedo (ruedas H10):

833 mm³ de pérdida cada 1000 ciclos Fraguado y prueba a 20 °C

ADHERENCIA

Adherencia por tracción

Cuando se prueba según las normas ASTM D4541/ISO 4624, la resistencia a la tracción generalmente es:

Acero al carbono

35,1 MPa Fraguado y prueba a 20 °C

Hormigón (con Belzona 4911 como acondicionador)

Seco* - 8,1 MPa** Fraguado y prueba a 20 °C

Húmedo* - 7,4 MPa** Fraguado y prueba a 20 °C

* Con Belzona 4911

** Falla cohesiva del hormigón

Adherencia por esfuerzo de cizalladura

Cuando se prueba según la norma ASTM D1002, la adherencia sobre acero limpiado con granalla será, generalmente, la siguiente:

19,4 MPa 20 °C

RESISTENCIA QUÍMICA

El producto tiene excelente resistencia a una amplia gama de sustancias químicas, especialmente ácidos y álcalis inorgánicos concentrados/fuertes.

* Para obtener una descripción más detallada de las propiedades de resistencia química, consulte el cuadro correspondiente de Resistencia química.

PROPIEDADES DE COMPRESIÓN

Cuando se determinan de acuerdo con la norma ASTM D695, los valores típicos son los siguientes:

Resistencia a la compresión

81,0 MPa Fraguado y prueba a 20 °C

Límite de elasticidad

61,2 MPa Fraguado y prueba a 20 °C

Módulo de compresión

1143 MPa Fraguado y prueba a 20 °C

PROPIEDADES DE ELONGACIÓN Y TRACCIÓN

Cuando se determinan de acuerdo con la norma ASTM D638, los valores típicos son los siguientes:

Resistencia a la tracción

46,60 MPa 20 °C

57,26 MPa 100 °C

Elongación

0,92 % 20 °C

1,19 % 100 °C

Módulo de Young

6499 MPa 20 °C

6450 MPa 100 °C

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Cuando se determinan de acuerdo con la norma ASTM D790, los valores típicos son los siguientes:

Resistencia a la flexión (máxima)

66,8 MPa Fraguado y prueba a 20 °C

Resistencia a la flexión (mínima)

47,2 MPa Fraguado y prueba a 20 °C

Módulo de flexión

4448 MPa Fraguado y prueba a 20 °C

DUREZA

Shore D

Cuando se determina de acuerdo con la norma ASTM D2240, el valor es, generalmente, el siguiente:

80 Fraguado y prueba a 20 °C

Barcol (Modelo 935)

Cuando se determina de acuerdo con la norma ASTM D2583, el valor es, generalmente, el siguiente:

85 Fraguado y prueba a 20 °C

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BELZONA 4301

FN10208



RESISTENCIA AL CALOR

Temperatura de deformación por calor (HDT)

La temperatura de deformación por calor (HDT) del material, cuando se prueba de acuerdo con ASTM D648 bajo 1,8 MPa de esfuerzo de fibra es, generalmente:

48 °C	Fraguado a 20 °C
78 °C	Tratamiento posterior de fraguado a 100 °C

Temperatura de transición vítrea (Tg)

Cuando se prueba de acuerdo con la norma ISO 11357, parte 2, los valores de la Tg típicos obtenidos son los siguientes:

57 °C	Fraguado a 20 °C
94 °C	Tratamiento posterior de fraguado a 100 °C

Resistencia al calor seco

La temperatura de degradación en el aire indicada, basada en un estudio de calorimetría diferencial de barrido (DSC) realizado según la norma ISO 11357, es generalmente de 210 °C.

Para muchas aplicaciones, el producto es adecuado hasta una temperatura mínima de -40 °C.

Resistencia al calor húmedo

Para muchas aplicaciones típicas, el material es adecuado para servicio con temperaturas de hasta 60 °C. Consulte los datos de resistencia química para conocer las limitaciones ante contacto con sustancias químicas.

RESISTENCIA AL IMPACTO

Resistencia al impacto

Cuando la resistencia al impacto en el ensayo Izod (con muesca invertida) se determina de acuerdo con la norma ASTM D256, los valores típicos son los siguientes:

3,98 KJ/m ²	Fraguado y prueba a 20 °C
------------------------	---------------------------

CADUCIDAD

Los componentes de la base y el solidificador separados tienen una caducidad de 3 años a partir de la fecha de fabricación, conservados en su envase original sin abrir a temperaturas de entre 5 °C y 30 °C.

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BELZONA 4301

FN10208



GARANTÍA

Este producto cumple las declaraciones de rendimiento establecidas en el presente documento cuando el material se almacene y use tal como se indica en el folleto de información de uso de Belzona. Belzona asegura que todos sus productos están fabricados cuidadosamente para asegurar la más alta calidad posible y se someten a pruebas estrictas según estándares universalmente reconocidos (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO, etc.). Debido a que Belzona no tiene control alguno sobre el uso del producto aquí descrito, no puede dar garantías sobre ninguna aplicación.

DISPONIBILIDAD Y COSTO

Belzona 4301 está disponible a través de una red de distribuidores de Belzona en todo el mundo para la pronta entrega en el lugar de aplicación. Para obtener información, consulte con el distribuidor de Belzona de su zona.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar este material, consulte las Hojas de datos de seguridad correspondientes.

FABRICANTE

Belzona Polymerics Ltd.
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, Reino Unido

Belzona Inc.
14300 N.W. 60th Ave.
Miami Lakes, FL, 33014,
EE. UU.

SERVICIO TÉCNICO

Hay asistencia técnica completa disponible e incluye asesores técnicos plenamente capacitados, personal de servicio técnico y laboratorios de investigación, desarrollo y control de calidad con personal propio.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2021 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

*Los productos de Belzona
están fabricados de acuerdo
con un sistema de gestión
de calidad registrado según
ISO 9001.*

