GRASA PREMIUM EP 2

PREMIUM EP 2 es una grasa con complejo de litio de nueva generación formulada para cumplir con una variedad de requisitos de lubricación. Ofrece protección superior para presiones extremas que no se encuentran típicamente en otras grasas. HI TEMP EP 2 con un compuesto EP óptimo evita el atascamiento de metal con metal en condiciones de cargas pesadas y fuerzas de corte sin utilizar metales pesados u otros aditivos no convenientes por cuestiones ambientales. A diferncia de otras grasas con complejo de litio, HI TEMP EP 2 no pierde consistencia ni se "asienta" durante su almacenamiento.

GRASA

USO PROFESIONAL

- alta resistencia al agua
- amplio rango de temperatura
- estable térmica y mecánicamente
- buena aptitud de bombeo a baja temperatura
- multipropósito con buenas propiedades de adhesión

USOS:

- rulimanes antifricción
- rulimanes de motores eléctricos
- rulimanes de frenos de disco y tambor
- rulimanes de rodillo de fundiciones de acero

APLICACIONES

- cintas transportadoras de hornos
- juntas - acoples "U"
- juntas de chasis
- equipo industrial, comercial, automotor
- multipropósito: ilimitadas aplicaciones industriales

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- timken 60 lbs.
- resiste al picado bajo presión
- ambientes ácidos o alcalinos
- permanece en el lugar sin ablandarse ni fluir
- condiciones humedas o secas, industria automotriz
- retiene la consistencia con temperaturas crecientes
- capacidad de conducción con presión extrema y carga pesada

GRASA PREMIUM EP 2

PROPIEDADES

COLOR	ambar
CLASIFICACIÓN DE SERVICIO NLGI	GCLB
GRADO NLGI	2
ESPESANTE	complejo de litio
PENETRACIÓN EN TRABAJO @ 60 CARRERAS	según ASTM D265 - 295
PRUEBA EP 4 BOLAS SOLDADURA POR CARGA, KGF INDICE DE DESGASTE POR CARGA	según ASTM D2596 = 250 =45
VISCOCIDAD ACEITE BASE cST@40°C cST@100°C	según ASTM D445 140 - 180 según ASTM D445 13,5 - 16,5

PUNTO DE GOTEO °C	260°C
PRUEBA DE OXIDACIÓN	EXCEDE
ESTABILIDAD POR OXIDACIÓN PERDIDA POR PRESIÓN @100hrs	según ASTM D942 = 5
PRUEBA TIMKEN EP, lb	según ASTM D2509 = 441 newtons
% PÉRDIDA POR LAVADO CON AGUA @77,8°C	según ASTM D1264 - 7.0 máximo
TEMPERATURA	-29° C - 190°C
RoHS	compatible
PRESENTACIÓN	tarro 14 oz. tarro 5 lbs. tarro 35 lbs.

Inspección y diagnóstico gratis, *¡ llame ahora !*

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec

- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

DMC
ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A.